

ARTEGO ELASTIC SU KESİCİ

ÜRÜN TANIMI

Elastik Su Kesici, suya maruz kalan zeminler için, tixotropik, kurduğunda elastik %100 su geçirimsiz, değişik iklim koşullarına son derece dayanıklı, yapısal olarak esnek, plastifiyan içermeyen Elastomerik tecrit malzemesidir.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik emülsiyon
- Tüketim: 1 – 0,70 kg /m²
- İncelticisi: Hazır üründür. İnceltirmeden uygulanır.
- PH : 8 -9
- Kuruma Süresi: 2 Saat. Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı için geliştirilmiştir.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Teneffüs edebilir.
- Aleve maruz kaldığında alevi yaymadan kendiliğinden söner.
- Kurduğunda elastik bir yapıya sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

Artego **Elastik Su Kesici**, temel ve perde duvarların bohçalanmasında, seramik, fayans, beton, sıva, şap, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli veya düz çatı ve terasların yalıtımında, çatı dere ve oluklarında, saçaklar, baca dipleri, çatlaklar ve diğer detayların yalıtımında, binaların dış cephelerinin yalıtımında, yapı elemanlarının birleşim yerleri ve derzlerinde alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerin su ve rüzgara karşı yalıtımında, binaların düşük döşemelerinde, banyo ve tuvaletlerde yalıtım amaçlı kullanılır.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Astar uygulaması kuruduktan sonra **Elastik Su Kesici** uygulamasına geçilebilir.

UYGULAMA

- ARTEGO ACRYLIC ASTAR ile astarlanır.
- Sulandırılmadan fırça veya rulo yardımı ile uygulanır.

UYGULAMA DETAYLARI

— Elastik Su Kesici

— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır

— + 5°C 'nin altında uygulama yapmayınız.

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağız açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

20 KG / Plastik Kova