



PLASTIC MAT

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, mat görünüşlü, su bazlı, son kat iç cephe boyası.

Özellikleri:

İnsana ve çevreye zarar vermez.

Yüksek kapatma gücüne sahiptir.

Teneffüs edebilir.

Temizlenebilir.

Mat görünüşlüdür, renkleri uzun yıllar canlılığını korur.

Uygulama Alanları:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik kopolimer

Tüketim: Tek kat: 12-14 (m²/lt)

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: %10-15

Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

Viskozite: 125 KU ± 10 (23 ° C)

pH : 8 – 8,5

Yoğunluk: 1,65 ± 0,02 (gr / cm³)

Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

— İhtiyaç Halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar dahili Artego Akrilik Macun ile tamir edilmelidir.

— Yeni boyanacak ve emici yüzeylerde Artego İzolac, eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Artego Astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Artego Macun Astarı kullanılmalıdır.

Uygulama:

— Artego Plastic Mat % 10-15 oranında temiz su ile inceltiilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır.

— Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir.

— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Uygulama Detayları:

— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız.

— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt plastik kova.

Kalite Belgeleri:

TS 5808'e uygundur. 5 kg - 10 kg - 3 kg