



SILICONE

Ürün Tanımı: Silikon esaslı, mat görünüşlü, su bazlı, birinci sınıf dış cephe boyası

Özellikleri:

Silikonla modifiyeli üstün yapışma ve su itme gücüne sahip dış cephe son kat boyasıdır.

Silikon özü sayesinde kabarma ve dökülme yapmaz.

Yağmur suyu, kar suyu, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı dirençlidir.

Denize yakın yerlerde deniz suyunun aşındırıcı etkisine karşı yüksek dirençlidir.

Uygulama Alanları:

Binaların dış cepelerinde, ince sıva, alçı plaka, brüt beton, beton plaka ve benzeri yapı elamanlarında kolaylıkla uygulanabilir.

Teknik Veriler:

Yapısı: Silikon

Tüketim: Tek Kat: 12-14 (m²/lt) ; İki Kat: 5 - 6 (m²/lt)

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: % 10 - 15

Yoğunluk: 1,53 ± 0,02 (g / cm³)

Kuruma Süresi: Dokunma 15 - 20 dk; Toz Tutmama 1saat; Tam Kuruma 24 saat

Viskozite: 115 KU ± 10 (23 ° C)

pH: 8 – 8,5

Zemin Hazırlığı:

—Yüzeydeki yapışmayı azaltacak yağ, kir, pas, toz ve eski boya kalıntıları kazınır

— Kuru ve temiz bir yüzey elde edilir,

—Varsa yüzeydeki çatlaklar uygun macunla düzeltilip zımparalandıktan sonra Silkcoat Silicone Astar uygulanır.

Uygulama:

— Silicone boya % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır.

— Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir.

— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Uygulama Detayları:

— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız.

— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağız açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

15 lt, , 2,5 lt plastik kova.

Kalite Belgeleri:

TS 7847'ye uygundur.